




| | | | |
|---|--|---|--|
| GROUPE JLF Service Qualité |  <small>Hygiène & confort du pied</small> | FICHE TECHNIQUE | FT 152 Date d'origine : 03/11/2000 |
| VERIFICATEUR Nom : V.GUITTARD Date : 31/08/2004 Visa :  | Référence : 152 Destinataires : Responsable qualité Commerciaux Service commercial Lyon | APPROBATEUR Nom : E.CIRIA Date : 31/08/2004 Visa :  | Date de dernière révision : 31/08/2004 Rédacteur : Vincent GUITTARD |

Page : 1/2

**SEMELLE ANTI-BACTERIES, ANTI-ODEURS
MULTI-TAILLES
« CUT CLASSIC »**

1 DESCRIPTIF DU PRODUIT

▫ COMPOSITION :

- Support textile non tissé, aiguilleté de confort, coloris gris, 35% viscose (fibres cellulosiques), 65% polyester et liant acrylique assurant une résistance à l'abrasion de longue durée.
- Sous-couche en mousse latex plate contenant du charbon actif.

2 TRAITEMENT ET PROPRIETES

Ce nouveau **traitement actif exclusif Groupe JLF** présente une protection active contre les principaux germes responsables des phénomènes infectieux de la peau.

- Nouveau complexe d'imprégnation Adultes exclusif Groupe JLF S11 250 101/45. (Lipesters® U/ Soie Sérine, Huiles essentielles de Lavandin, Menthol naturel codex, Capteurs d'odeurs, ...)
- Complexe d'imprégnation Enfants exclusif Groupe JLF AK 280187 (Lipoaminoacides UCO, Menthol R3, Phénonip)

Cette nouvelle solution apporte des garanties supplémentaires dans la lutte contre les souches bactériennes responsables de la formation des mauvaises odeurs au niveau des pieds.



Indications :

- Hygiène des chaussures (désodorise, aseptise, rafraîchit)
- Prévention et neutralisation des odeurs désagréables (capteur d'odeurs + propriétés antibactériennes très marquées)

Résultats tests Laboratoires CTC (avec tolérance +/- 10 %)

| Tests | Normes | Méthode | Résultats |
|-------------------------|----------|---|------------------------|
| Absorption | EN 12746 | | 270 mg/cm ² |
| Désorption | EN 12746 | % eau après 16 h | 78 % |
| Résistance à l'abrasion | EN 13520 | Cycles pour obtenir un trou Epreuve à sec Epreuve en humide | >51 200 >51 200 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| GROUPE JLF Service Qualité |  | FICHE TECHNIQUE | FT 152 Date d'origine : 03/11/2000 Date de dernière révision : 31/08/2004 |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|

Page : 2/2

③ DUREE D'EFFICACITE : 3 mois

- Celle-ci est susceptible de variations plus ou moins en fonction des critères ci-après : Intensité du Flux Sudoral, PH acide, nature des articles chaussants, hygiène corporelle. ...
- Semelle non lavable (semelles traitées).

④ CONSEILS D'UTILISATION :

- Face textile grise au contact du pied
- Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher.